



Filclair AL



Température: -15°C à
+60°C

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité PS (pression de service) à 23°C
PLNE (pression limite de non éclatement) à 23°C
Passage de produits ou liquides alimentaires à l'exception de solutions alcooliques titrant + de 15°GL (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal n° 10482 du 28/12/1990)
Alimentation de machines et outillages à air comprimé

Température d'utilisation: -15 à 60°C

Applications

Passage de gaz industriels
Passage de produits chimiques légers
Refoulement d'eau
Déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
Bonne tenue sous vide jusqu'au Ø 25

Montage

tout types de raccords
montage avec colliers de serrage

Référence	Diamètre (mm)	Rayon courbure (mm)	Poids (g/m)	Pression Service (bar)	PLNE (bar)	Couronnage (m)
FCAL0410	4 x 10	40	86	15	50	25 - 50
FCAL0511	5 x 11	40	96	15	50	25 - 50
FCAL0612	6 x 12	55	110	15	50	25 - 50
FCAL0713	7 x 13	55	121	15	50	25 - 50
FCAL0814	8 x 14	60	130	15	50	25 - 50
FCAL0915	9 x 15	65	141	15	50	25 - 50
FCAL1016	10 x 16	75	155	15	50	25 - 50
FCAL1219	12 x 19	80	216	15	50	25 - 50
FCAL1221	12 x 21	85	297	15	50	25 - 50
FCAL1320	13 x 20	90	225	15	50	25 - 50
FCAL1523	15 x 23	100	308	15	50	25 - 50
FCAL1624	16 x 24	110	319	15	50	25 - 50
FCAL1927	19 x 27	125	363	15	50	25 - 50
FCAL2028	20 x 28	130	372	15	50	25 - 50
FCAL2534	25 x 34	150	524	15	50	25 - 50
FCAL2536	25 x 36	160	622	15	50	25 - 50
FCAL3041	30 x 40	180	670	12	38	25 - 50
FCAL3242	32 x 42	185	716	12	38	25 - 50
FCAL3848	38 x 48	220	865	10	32	25 - 50
FCAL4050	40 x 50	250	900	10	27	25 - 50
FCAL4052	40 x 52	280	1036	10	25	25 - 50
FCAL4557	45 x 57	350	1120	8	25	25 - 50
FCAL5064	50 x 64	420	1440	8	25	25 - 50